



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

20

Certificato CE di conformità n° 0398/CPR/MB/11.011

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo****DoP N° 122/00**

AC 8 Sup 50/70 (Tappeto fine M.C. 0/9 Marrone cod. 122)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti

-massimo

V max 9.0 (9.0%)

-minimo

V min 5.0 (5.0%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB min 50 (50%)

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB max 89 (89%)

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA min 12 (12%)

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

NPD

Sensibilità all'acqua

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

Da 140°C a 180 °C

Granulometria

Setaccio 12,5 mm 100%

Setaccio 8 mm 95%

Setaccio 4 mm 55%

Setaccio 2 mm 42%

Setaccio 0,500 mm 21%

Setaccio 0,063 mm 6,3%

Contenuto di legante

B min 5,0 (5,0%)

Valori Marshall

S min 10 (10Kn)

P max NR

F-NR

Q min 3.0 (3.0 kN/mm)

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento

NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20