



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

21

Certificato CE di conformità n° 0398/CPR/MB/11.011

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

DoP N° 125-P/00

AC 12,5 Sup 50/70 (Tappeto per piazzali Polimerizzato cod. 125/P)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti

-massimo

V max 8.0 (8.0%)

-minimo

V min 4.0 (4.0%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB min 50 (50%)

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB max 89 (89%)

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA min 12 (12%)

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

NPD

Sensibilità all'acqua

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

Da 140°C a 180 °C

Granulometria

Setaccio 20 mm

100%

Setaccio 12,5 mm

94%

Setaccio 6,3 mm

68%

Setaccio 2 mm

36%

Setaccio 0,500 mm

20%

Setaccio 0,063 mm

9,1%

Contenuto di legante

B min 5,0 (5,0%)

Valori Marshall

S min 10 (10Kn)

P max NR

F-NR

Q min 3.0 (3.0 kN/mm)

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento

NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20